

PINTURA DE CAMPAÑA

Una gran variedad de colores y una durabilidad insuperable ¡en cualquier condición climática!



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado para madera de exterior, basado en aceites vegetales, opaco e inicialmente ligeramente satinado. Cubre el color y grano de la madera; la textura permanece detectable.

La superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce la hinchazón y contracción. Es hidro-repelente, extremadamente resistente a la humedad y estable frente a rayos UV. La superficie no se pela, se agrieta, desescama, ni forma ampollas.

No requiere lijado en renovación, simplemente reaplique encima; no necesita imprimación. Aplicación fácil y sin problemas. El acabado se puede retocar en húmedo.

Una vez seco es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración, según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles, según EN 71.3).

USO RECOMENDADO

La Pintura de Campaña Osmo está recomendada para todo tipo de maderas de exterior donde se requiera una durabilidad especialmente elevada: fachadas de madera, balcones, ventanas y contraventanas, vallas, pérgolas, tejas de madera, mobiliario de jardín, casas de verano, garajes, etc. Ideal para la renovación de maderas meteorizadas y antiguos acabados microporosos.

INGREDIENTES

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol, cardo y soja), pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 400 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad: 1.0-1.35 g/cm³
- Viscosidad: 20-60 según EN ISO 2431/4 mm, viscoso
- Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco
- Punto de inflamabilidad: >60°C, según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 20%).

Pintura de Campaña Osmo está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar.

Si es posible, aplicar la primera mano a todas las caras antes de la instalación.

Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

Si desea una protección adicional frente al azulado, hongos o insectos, debe tratar previamente la madera por todas las caras con Imprimación WR Osmo.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Osmo, Rodillo Microfibras Osmo y extender adecuadamente.

Dejar secar durante 10 - 12 horas aproximadamente, con buena ventilación.

Posteriormente, aplicar una segunda capa también fina.

En caso de renovación de superficies previamente aceitadas, normalmente es suficiente con una sola capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente de limpieza Osmo (sin bencenos).

TIEMPO DE SECADO

10 - 12 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

1 litro cubre 26 m² aproximadamente con una mano.

El rendimiento depende significativamente de las condiciones de la madera. Toda la información está referida a madera en buen estado, con la superficie lijada y lisa. Otras superficies podrían aminorar el rendimiento.

NOTA

Si desea que las superficies a la intemperie (como ventanas o tablas de fachada) tengan una protección adicional, aplique una capa de acabado de Aceite Protección UV (410 sin film de protección ó 420 con film de protección), una vez esté totalmente seco. Esta capa protege contra la suciedad y alarga la vida del acabado. Para Pintura de Campaña 2101 Blanco, por favor utilice Lasur al Aceite 900 Blanco. Nuestra Pintura de Campaña Osmo, utilizada y reconocida durante décadas, puede solicitarse en cualquier color que desee: con un pedido mínimo de 2.5 L por color, puede solicitar 186 referencias de carta RAL Classic y 1950 referencias de carta NCS; también puede solicitarlo con aditivos biocidas protectores.

Muchas especies de madera contienen extractos hidrosolubles, que podrían lixiviar y manchar de forma natural la madera por efecto de la meteorización.

PRECAUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 25 L

TONOS DE COLOR



2101
Blanco



2203
Ocre claro



2204
Marfil



2205
Amarillo girasol



2308
Rojo nórdico



2310
Cedro rojo



2311
Rojo semáforo



2404
Verde abeto



2501
Azul labrador



2506
Azul real



2507
Gris tórtola



2606
Marrón medio



2607
Marrón oscuro



2703
Carbón



2704
Gris piedra



2708
Gris guijarro



2716
Antracita



2735
Gris claro



2742
Gris tráfico