

## SOMBRA NATURAL 23

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20.600 %
SiO <sub>2</sub>	14.000 %
CaO	4.360 %
MgO	6.500 %
Mn	3.720 %
S	0.030 %
pH	6.3

Sales solubles H <sub>2</sub> O	0.700%
Pérdida por calcinación	5.700%
Opacidad	92%
Poder colorante	85%
Densidad	860 g/L
Absorción de aceite	13.380 g/100g

### Forma de partícula

50 Micras	100.00%
25 Micras	94.88%
15 Micras	83.67%
10 Micras	80.82%
5 Micras	58.64%
2 Micras	23.29%
1 Micra	6.19%

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.