



YESO RÁPIDO de YEMACONSA S.L. LA PLATA-YEPLAR-AFIMOSA

TIPO: Yeso Grueso Rápido, Yeso de construcción tipo B1 (B1/7/2). Producto conforme a UNE EN 13279-1 y UNE EN 13279-2.

COMPOSICIÓN:

Yeso Grueso Rápido de YEMACONSA, S.L. se compone de Sulfato Cálcico de alta pureza en sus distintas fases de deshidratación con proceso de deshidratación realizado en horno ecológico. Gracias a su tiempo de aplicación, fraguado y plasticidad posee grandes ventajas de trabajabilidad.

FICHA TÉCNICA	YESO GRUESO RÁPIDO TIPO B1	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279
<i>Aspecto</i>	<i>Polvo Blanco</i>	-
<i>Índice de pureza (%)</i>	<i>>85</i>	<i>≥75</i>
<i>Relación agua/yeso (%)</i>	<i>65</i>	-
<i>Tiempo de espera (min.)</i>	<i>7</i>	-
<i>Tiempo de empleo (min.)</i>	<i>18</i>	-
<i>Resistencia mecánica a la compresión (N/mm)²</i>	<i>>2</i>	<i>≥2,0</i>
<i>Determinación de Ph</i>	<i>>7</i>	<i>≥6</i>
<i>Finura de molido (%)</i>	<i><35</i>	<i>≤50</i>
<i>Contenido de agua combinada (%)</i>	<i><6,0</i>	<i>≤6,2</i>

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza como pasta de agarre para levantamiento de tabiquería, fijación de reglas, marcos, cajas, etc.

ENVASE:

Yeso Grueso Rápido de YEMACONSA, S.L. se suministra en sacos de 18 Kg, con dos hojas de papel, en palés de madera de 72 unidades con funda de plástico (Peso aprox. 1296 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.